

## TECHNISCHES MERKBLATT

### UTHERM PIR L SAF

#### BESCHREIBUNG

- Polyurethan Hartschaum (PIR) mit einer mehrlagigen dampfdiffusions geschlossenen Alukaschierung

Anwendungstypen:

- DI, WI Sichtdecken und Wände

Kantenausbildung:

- Gerade



Baustoffklasse: B2 gem. DIN 4102-1 Anforderungen nach DIN 18234,  
kein brennendes Abtropfen/Abfallen

Rohdichte: min 30kg/m<sup>3</sup>

Wasseraufnahme (Langzeittest) ≤ 2%

Druckfestigkeit: ≥150 kPa

Wärmeleitfähigkeit: PIR L: 0,024 W/mK

WLS:024

Zulassung: Z-23.15-1776

Verformung unter Druck und Temperatur: ≤ 5%

#### ABMESSUNG

- 1200mm \* 2400mm

#### PRODUKTPALETTE

Dämmstärke [mm]	30	40	50	60	70	80	81	100
U Wert [W/m <sup>2</sup> K]	0,71	0,56	0,46	0,38	0,33	0,29	0,29	0,24

#### Allgemeine Hinweise: [www.unilin-systems.com](http://www.unilin-systems.com)

- Übereinstimmungszertifikat 180/03/2010
- Ausschreibungstexte