


dakbedekking	type	plaatdikte	gebit.glasvlies	isolatie	RC waarde	Rc waarde	dikte-isolatie	gebitum glasvlies	totale hoogte	massa kg/m ²	Brandwerend in minuten	Prijs/m ² (in €)	Bevestigingsmiddelen		
													Duplexnagels		
													type	nodig per m ²	prijs per 100 st. (in €)
●	UNIGREEN - 18	0,2				0,2	-		18	13,0	30	11,19	-	-	-
●	UNIGREEN - 18 - GG - PU - 2,5	2,5	GG			2,5	64	GG	82	14,2	30	30,38	60	10	10,78
●	UNIGREEN - 18 - GG - PU - 3,0	3,0	GG			3,0	77	GG	95	14,6	30	32,77	75	10	11,01
●	UNIGREEN - 18 - GG - PU - 3,5	3,5	GG			3,5	90	GG	108	15,0	30	34,90	90	10	12,63
●	UNIGREEN - 22	0,2				0,2	-		22	15,8	30	11,75	-	-	-
●	UNIGREEN - 36	0,2				0,2	-		36	23,9	60	20,70	-	-	-

Maximale balkafstand in mm	
Zwaar belast	Licht belast
610	810
610	810
610	810
610	810
610	810
810	1220



Type UNICLASSIC 22

●	UNICLASSIC 22	0,2				0,2	-		22	14,1	30	8,24	-	-	-
●	UNICLASSIC 22 - GG - PU - 2,5	2,5	GG			2,5	60	GG	82	15,3	30	28,25	60	10	10,78
●	UNICLASSIC 22 - GG - PU - 3,0	3,0	GG			3,0	73	GG	95	15,7	30	30,62	75	10	11,01

610	810
610	810
610	810

Type UNILINE 37

●	UNILINE 37	0,2				0,2	-		37	17,8	30	11,01	-	-	-
---	------------	-----	--	--	--	-----	---	--	----	------	----	-------	---	---	---

610	810
-----	-----

Maatschets dakplaat

UNIGREEN		
Breedte	-	1220 mm
Lengte	-	2440 mm
Werkende breedte	-	1205 mm

Randafwerking onderplaat
18 mm zonder PU isolatie

Randafwerking onderplaat
22/36 mm zonder PU isolatie
18 mm met PU isolatie

Zichtzijde onderplaat:
UNIGREEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Onderplaat

- UNIGREEN 18/22/36: Watervaste melamine V313 verlijmde houtspaanplaat met een persing van 720 kg/m³. Een lichte kleurafwijking is toegestaan.

- UNICLASSIC 22: Klassieke UF verlijmde houtspaanplaat met een persing van 630 kg/m³.

- UNILINE 37: Vlas / houtspaanplaat UF verlijmd, met een persing van 450-500 kg/m³.

Isolatie

100% CFK vrij Polyurethaanschuim, dichtheid 30 kg/m³ en λ waarde 0,027 W/mK.

Gebitumineerd glasvlies (GG)

De geïsoleerde platen zijn voorzien van een gebitumineerd glasvlies.

Gemineraliseerd glasvlies (MG)

Op aanvraag.

Bevestiging van de dakplaten

Dakplaten zonder isolatie worden vastgenageld met verzinkte draadnagels.

Dakplaten met isolatie worden vastgenageld met duplexnagels, waarbij de afstand tussen de spijkertoppen gelijk is aan de dikte van het pu-schuim. Zie ook onze brochure 'Verwerkingsvoorschriften'.

Overspanning

Overspanning op basis van 2 velden;
- zwaar belast 0,7 kN/m²,
- licht belast 0,2 kN/m².

Maatschets dakplaat

UNILINE zonder isolatie		
Breedte	-	1000 mm
Lengte	-	2440 mm

UNICLASSIC		
Breedte	-	1220 mm
Lengte	-	3050 mm
Werkende breedte	-	1205 mm

Zichtzijde onderplaat:
UNICLASSIC UNILINE